

8081

Pflege- und Reparaturanleitung

für mit Bianco Öl 8683 behandelte
Holzoberflächen

SORGFÄLTIGE PFLEGE, REINIGUNG UND REPARATUR SIND DAS A UND O FÜR DIE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE

PFLEGE:

Zur Pflege und Auffrischung der Holzoberflächen (nach Bedarf) das Bianco Öl dünn mit dem Bambustuch auftragen und nach ca. 15-20 Min. Einwirkzeit trocken auspolieren. Ergibt eine samtweiche und seidengänzende Oberfläche.

REINIGUNG:

Bei leichten Verschmutzungen das Bianco Öl auf die betroffene Stelle aufträufeln, einige Minuten einwirken lassen, anschließend mit dem Bambustuch entfernen und trocken auspolieren. Bei stärkeren und tieferen Verschmutzungen Bianco Öl aufbringen, 15-20 Minuten einwirken lassen, und je nach Hartnäckigkeit mit feinem Pad (weiß), grobem Pad (grau) oder Schleifpapier P 240 in Faserrichtung herauslösen. Gelösten Schmutz mit Bambustuch aufnehmen und Oberfläche anschließend trocken auspolieren.

SICHERHEITSHINWEISE:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentzündungsgefahr!)

Weitere Sicherheitshinweise und Entsorgung siehe Technisches Merkblatt.

WIR WÜNSCHEN IHNEN GUTES GELINGEN UND VIEL FREUDE AN IHREN MÖBELN.

BEHANDLUNG VON KRATZERN:

Bei Verletzungen wie Kratzern die betroffenen Stellen mit Bianco Öl satt einlassen, 20 Minuten einwirken lassen, und die Oberfläche anschließend mit Bambustuch trocken auspolieren. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Damit ist das verletzte Holz wieder mit Öl gesättigt und geschützt.

REPARATUR VON DELLEN:

Druckstellen mit dem Schleifpapier gut anschleifen, dann Delle wässern und mit einem ausreichend feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vorsicht: Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und die Dellen herausgedämpft sind, das Holz gut trocknen lassen. Danach die Stellen mit Schleifpapier gut schleifen. Man beginnt mit Körnung 150 über 180 bis 240 Endschliff. Abschließend das Bianco Öl satt mit einem Wolltuch auftragen und nach 15-20 Min. trocken auspolieren.